








Glasureit® Beispritzlack



- Anwendung:** Glasurit Beispritzlack 90-M50 wird bei der Beilackierung von Glasurit Zweischicht-Decklack-Metallic/Uni 90- wasserverdünnbar eingesetzt.
- Eigenschaften:** Mit diesem Beispritzlack wird ein weicher, homogener Spritznebelrand in der Beispritzzone erzielt. Dadurch ist gewährleistet, daß keine schwarze Schattierung in der Randzone entsteht.
- Anmerkungen:**
- Spritzpistole kann ohne Zwischenreinigung für Beispritzlack 90-M50 und Zweischicht-Decklack-Metallic / Uni 90- verwendet werden.
 - **2004/42/IIB(d)(420)419:** Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.d) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 420 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 419 g/l.

	Lackaufbau	V 9, V 9.1, V 9.2
	Mischungsverhältnis	2 : 1 Meßstab 100 Vol.% 90-M50
	Verdünnung	50 Vol.% Einstellzusatz 93-E3 oder 93-E3 lang (nach Zugabe SOFORT umrühren!)
	Spritzviskosität DIN 4 20°C	18 – 22 s
	Fließbecher Spritzdruck	HVLP-Pistole: 1,3 mm 2,0 bar /0,7 bar Düseninnendruck Compliant Fließbecherpistole 1,2 – 1,4 mm 2,0 bar
	Spritzgänge	Auftrag in einem Arbeitsgang ohne Zwischenablüfzeit mit zwei Spritzgängen. Wobei der zweite Spritzgang den ersten, für einen weicheren Übergang, überlappt.
	Ablüfzeit 20 °C	keine

Kennzeichnung gemäß Richtlinie 1999/45/EG und nationalen Vorschriften, siehe EU-Sicherheitsdatenblatt.
Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

BASF Coatings AG
Geschäftsbereich Automotive Refinish /
Commercial Transport Coatings Solutions
Glasureitstraße 1
48165 Münster
Germany

